

原料:PPバンド



品質制御サンプルテストデータ表				測定人								
サンプリング時間	22. 3. 24	生産ロット	2022/3/23	李								
サンプル名	PP(BK)BD80	テスト時間	22. 3. 25	審査人								
サンプル重量	2Kg	製造番号										
サンプル色	黒 (BK)	測定環境	20℃ 50%									
測定結果												
測定項目	方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均値
密度 g/cm ³	ISO1183	0.93	0.93	0.93								0.93
MFR g/10min	ISO1133	3.97	3.95	3.95								3.96
	230℃、2.16Kg											
曲げ強度 Mpa	ISO178	32.20	31.50	32.40								32.03
曲げ弾性率 Mpa	ISO178	1380.30	1356.70	1407.40								1381.47
アイソット衝撃値 kJ/m ²	ISO180	11.94	11.70	11.50	11.11	11.01	10.27	11.01	25.71	11.30	11.84	11.42
引張破壊応力 Mpa	ISO527	32.57	32.51	32.34								32.47
引張破壊歪 %	ISO527	47.35	30.81	40.37								39.51
備考：												